




MANAGEMENT SERVICE



Fischer Ibérica, S.A.
Klaus Fischer, 1
43300 MONT - ROIG DEL CAMP
TARRAGONA (SPAIN)
Teléfono 34 - 977 838 711
Telefax 34 - 977 838 770

fischer



Hoja 1/1
17/04/2008

FICHA TÉCNICA

MS Sellante / Adhesivo
Transparente
Art. Nº 48891

Sellante-adhesivo monocomponente de elasticidad permanente, con base de MS polímero híbrido, preserva de la humedad, neutro, sin olores.

Aplicación:

El MS Sellante/Adhesivo Transparente se utiliza como adhesivo y sellante donde la transparencia y compatibilidad con las pinturas son requeridas. Como el MS Sellante/Adhesivo Transparente está libre de disolventes, siliconas y isocianatos, son posibles varias aplicaciones en industria y construcción.

Uso:

El MS Sellante/Adhesivo Transparente se adhiere generalmente a la mayoría de superficies sin imprimación. Debido a la variedad de productos recomendamos tests previos. Para resultados perfectos, recomendamos la imprimación tanto en superficies absorbentes como en no absorbentes. Para mejorar la adherencia las superficies deben estar limpias, libres de grasas y en buenas condiciones estructurales.

Datos técnico:

Dureza Shore A (DIN 53505) Después de 3 semanas de almacenaje con 23°C / 50 % r.f.:	42±2	Temperatura de utilización:	+5°C hasta +40°C
Módulo con 100% elongación y 23°C (DIN 53504 S2): Almacenaje 7 días en 23°C / 50% r.f.	<0,8 N/mm ²	Temperatura del objeto:	inferior a +5°C, superior a +40°C
Alargamiento a la rotura (DIN 53504 S2): ap. 270% Almacenaje 7 días en 23°C / 50% r.f.		Constancia química:	Bueno: contra agua, disolventes alifáticos, aceites, grasa, ácidos diluidos inorgánicos y álcalis. Moderado: contra ésteres, cetona y aromas No resistente: contra ácidos concentrados y hidrocarburos clorurados.
Resistencia a la tensión (DIN 53504 S2) ap. 1,8N/mm ² Almacenaje 7 días en 23°C / 50% r.f.		El producto puede volverse ligeramente amarillo bajo luz UV.	
Poder de reposición (DIN EN 27389) con estiramiento de 100%:		Formato de entrega:	Cartucho de 310 ml en embalaje de 12 uds.,
Deformación general permitida:	20%	Caducidad:	en embalaje original, 9 meses desde fecha de producción
Consistencia (DIN EN 27390):	estabilidad vertical	Condición de almacenaje:	lugar fresco y seco
Tiempo de formación de piel	3 - 5 minutos	Clasificación de Norma:	SIA V 274 A3, R4, W2, M3, S2, V3
Reticulación en 23°C / 50% r.f.:	tras 24 h: ap. 3 mm tras 48 h: ap. 5 mm	El MS Sellante/Adhesivo Transparente no es adecuado para sellar vidrio debido a que, para ello, necesitaría una mayor resistencia a los rayos UV y una mayor adhesión al vidrio.	
Densidad en 23°C / 50% r.f.:	1,08±0,02 g/cm ³		
Cambio de volumen (DIN 52451):	2%		
Temperatura de servicio:	-40°C hasta +80°C		

El MS Sellante/Adhesivo Transparente es compatible con pinturas

Debido a pinturas varias y barnices en el mercado, recomendamos pruebas previas. Las pinturas basadas en resinas alquídicas puede que tengan que extender el tiempo de secado.

Si se usa MS Sellante/Adhesivo en superficies pintadas o revestidas con yeso se tiene que tener en cuenta el tiempo de secado de la pintura /yeso (aprox. 10 días).

Después de limpiar con acetona se puede volver a pintar.

Los datos publicados en esta ficha corresponden a fiables resultados de laboratorio. Se cede al usuario el derecho de comprobar la idoneidad del producto para la aplicación prevista del mismo. Compruebe también la información en el cartucho del producto.

file
14/05/08

Fischer Ibérica, S.A.
Sociedad Unipersonal

Fábrica, Almacén y Oficinas
C/ Klaus Fischer, 1
43300 MONT-ROIG DEL CAMP (Tarragona)

Teléfono 977 83 87 11
Telefax 977 83 87 70